

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Kočár typ Berlina textilní čalounění

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Původní stav:

Textilní části čalounění kočáru jsou znečištěné běžnými organickými a anorganickými nečistotami s velkým množstvím prachových částic, požerků a s jasnými shluky vajíček a kukel od molů. Poškození svrchního hedvábného žakáru čalounění je velkého rozsahu. Na místech poškození je vazba tkanin uvolněná, poškozená či zcela degradovaná světlem, otěrem, chemickým rozkladem hedvábného vlákna a moli. Moli hedvábné vlákno nenapadají, jsou aktivní uvnitř čalounění, zřejmě v žíních. Bylo doporučeno zaplynování v depozitáři.

Chybí část ozdobných třásní a točené šňůry. Ozdobná porta je poškozená, z části chybí.

Čalounění sedadla je již nepůvodní. Závěsy jsou nepůvodní.

Vnitřní výplň čalounu je degradovaná, či zcela chybí.

Na vnější straně kapotáže jsou kožené řemeny. Část řemenů je ozdobně potažena portou a ukončena točenými třásněmi. Kůže je znečištěná, ztvrdlá.

Porta poškozená, z části chybí.

Postup restaurování:

Textilní části:

Textilie čalounění je nutné sejmut (provede čalouník) a demontovat. Před čištěním je nutné odsátí velkého množství prachových částic, požerků a kukel molů přes ochrannou síť. Po zkoušce zápuštění barev je nutné zvolit vhodný způsob čištění tamponováním - pěna z anioaktivního tenzidu 6,8 pH, 30°C, vymytí destil. vodou. Po usušení budou lehce vyrovnány.

Stejný postup platí i pro porty, třásně a točenou šňůru.

Pro podložení poškozených míst bude obarven vhodný hedvábný podkladový materiál, hedvábná krepelína a šicí hedvábí. Poškozená místa budou podložena dobarveným materiálem a naskelletována šitím. Pro celkové zpevnění takto velmi poškozených textilních dílů čalounění je nutné jeho jednostranné zašití do speciální ochranné hedvábné krepelíny (průhlednost je zachována, krepelína je téměř neviditelná). Všechny svrchní díly čalounění budou překryty dobarvenou krepelínou, která bude na díl našita. Jedná se o celoplošné prošití ve čtvercích 4x4 cm, při kterém dojde ke zpevnění v osnově i útku a zároveň je poškozený materiál chráněn proti otěru.

Chybějící výplň bude doplněna vhodným materiálem podle průzkumu.

Restaurovaná svrchní textilie bude načalouněna zpět do interiéru kočáru (provede čalouník). Chybějící čalounění sedáku bude nahrazeno novým vhodným materiálem podle dalšího průzkumu. Chybějící závěsy budou také doplněny podle dalšího průzkumu. Kožené řemeny budou natukovány Britskou tukovací směsí.

Před restaurováním, v jeho průběhu i po skončení bude zhotovena podrobná fotodokumentace včetně mikroskopických snímků. Součástí prací je restaurátorská zpráva s doporučeným depozitárním a výstavním režimem.

17. 12. 2020 Zuzana Červenková, restaurátorka textilu s licenci MK ČR