

### **D.1 Technická zpráva - Příloha 1 – záruční doba PKO**

Záruční doba na kvalitu PKO činí 60 měsíců ode dne převzetí investorem. Na konci záruční doby musí PKO splňovat následující kvalitativní parametry:

#### **Kritéria hodnocení ONS v záruční době**

	Postup		Výsledek		
			Vyhovující	Akceptovatelné	Nevyhovující
<b>Fyzikálně-mechanické vlastnosti</b>	Přilnavost kříž-kovým řezem	ASTM D 3359	St. 5A – 4A	St. 3A*	St. 2A – 0A
	Přilnavost odtrhem	ČSN ISO 4624	>8 MPa <sup>xx</sup>	Min 5 MPa	<5 MPa
<b>Vzhledové hodnocení</b>					
	Puchýře, kráterky	ČSN ISO 4628-2	0(S0)	-	-
	Prorezavění	ČSN ISO 4628-3	St. Ri 0	-	St. >Ri 0
	Prasklinky	ČSN ISO 4628-4	0(S0)	-	-
	Křídování	ČSN ISO 4628-6	St. 1	-	-
	Odlupování	ČSN ISO 4628-5	0(S0)	-	-

\*akceptovatelná hodnota 1 výsledek z 5 měření, alt. 2 z 10 měření

<sup>xx</sup>pro lom 100%A/