

Zkouška CBR

Název akce: Objezd VD Slapy

Sonda: KS7

Číslo vzorku: 962

Hloubka [m]: 0,4-0,7

Těleso při přípravě:	
vlhkost w_n [%]:	18,8%
ρ [kg/m ³]:	2017
ρ_d [kg/m ³]:	1698
Sycení [d]:	4
Přetížení [g]:	1x2243
Těleso po nasycení:	
vlhkost w [%]:	21,3%
lineární souč. bobtn. [%]:	0,99%

Hodnota % CBR		
pro zatlačení	po zhutnění	po saturaci
2,54 mm	4,03%	3,92%
5,08 mm	4,40%	3,82%

