

Zkouška CBR

Název akce: Objezd VD Slapy

Sonda: KS8

Číslo vzorku: 963

Hloubka [m]: 0,7-1,0

Těleso při přípravě:	
vlhkost w_n [%]:	15,6%
ρ [kg/m ³]:	2118
ρ_d [kg/m ³]:	1833
Sycení [d]:	4
Přetížení [g]:	1x2243
Těleso po nasycení:	
vlhkost w [%]:	15,2%
lineární souč.	
bobtn. [%]:	-0,14%

Hodnota % CBR		
pro zatlačení	po zhutnění	po saturaci
2,54 mm	1,73%	2,41%
5,08 mm	2,28%	3,08%

