

Zkouška CBR

Název akce: Objezd VD Slapy

Sonda: KS10

Číslo vzorku: 964

Hloubka [m]: 0,6-0,9

Těleso při přípravě:	
vlhkost w_n [%]:	10,7%
ρ [kg/m ³]:	2037
ρ_d [kg/m ³]:	1840
Sycení [d]:	4
Přetížení [g]:	1x2243
Těleso po nasycení:	
vlhkost w [%]:	12,3%
lineární souč. bobtn. [%]:	0,02%

Hodnota % CBR		
pro zatlačení	po zhutnění	po saturaci
2,54 mm	23,05%	19,10%
5,08 mm	29,70%	22,78%

