

Technická specifikace injektážní směsi

Bobtnavý, těsnicí, měkce elastický akrylátový gel pro injektáže v železobetonu, zdivu a těsnění spár vodních děl

Vlastnosti materiálu:

- velmi dobrá injektovatelnost díky velmi nízké viskozitě (směsná viskozita max. 20 mPa·s dle ČSN EN ISO 3219)
- použitelný v širokém rozsahu teplot a při velmi nízkých teplotách stavebního dílce (použitelnost od + 1 °C)
- dobře kontrolovatelný průběh injektáže díky krátké, nastavitelné reakční době (nastavitelná reakce směsi od 3 minut)
- bezpečné utěsnění díky vysoké elasticitě a dobré schopnosti bobtnání (protažení min. 270 %, schopnost nabobtnání 100 %)
- všeobecné technické schválení pro injektáž trhlin v železobetonu (DIBt)
- odpovídá materiálové třídě B2 chování při požáru v injektážním prostředí podle DIN 4102
- vysoká účinnost díky polymerní výztuži a vysokému obsahu pevných částic
- certifikace dle ČSN EN 1504-5 pro oblast U (S1) W (1) (2,3) (1-40)